

floors@home/20

floors@home/30

floors@home/40

Type de revêtement selon EN ISO 10582	Hétérogène planches/ carreaux, type 1		
Nombre de coloris	28 planches / 7 carreaux	77 planches / 27 carreaux	21 planches / 4 carreaux
Unité d'emballage/palette	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup> 600x600 mm: 3,24 m <sup>2</sup> /233,28 m <sup>2</sup>		
Classe d'intensité d'usage EN ISO 10582 / ISO 10874	22	23, 31	23, 32, 41
Epaisseur totale ISO 24346	2,0 mm		
Epaisseur de la couche d'usure ISO 24340	0,2 mm	0,3 mm	0,4 mm
Traitement de surface	oui/PU		
Bords chanfreinés	non	oui (selon le dessin)	
Poids total ISO 23997	3,20 kg/m <sup>2</sup>	3,51 kg/m <sup>2</sup>	3,35 kg/m <sup>2</sup>
Poinçonnement résiduel ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*		
Stabilité dimensionnelle ISO 23999	≤ 0,15 %*		
Résistance aux sièges à roulettes ISO 4918	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, type W		
Chauffage au sol EN 1264-2	adapté (jusqu'à 28°C)		
Comportement au feu EN 13501-1	Bfl-s1		
Résistance à la conductibilité thermique ISO 8302 / EN 12667	0,02 m <sup>2</sup> K/W		
Comportement électrostatique pendant la marche EN 1815	< 2 k/V		
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140-3	2 dB		
Tenue à la lumière artificielle ISO 105-B02/02	≥ 7		
Résistance électrique EN 1081	> 10 <sup>12</sup>		
Résistance aux substances chimiques ISO 26987	résistant*		
Résistance au glissement	R9 jusqu'à R10 (dépendant de dessin resp. de structure de surface: détails sont disponibles sur demande)		
Colle conseillée	voir instructions de pose		
Conseil de nettoyage et d'entretien	Dr. Schutz		

\* Valeur moyenne

\*\* Lors d'une durée de contact courte de produits courants.

(Actualisé le: 01/01/2019)

**Veillez consulter nos instructions de pose ainsi que nos conseils de nettoyage et d'entretien.**

