

PARADOR

Stratifié Basic 200 / 200V

Caractéristiques du produit			Tolérances Exigences (EN 13329)	
Format	Basic 200	Basic 200V	Équerrage de l'élément (≤ 0,20 mm)	≤ 0,10mm
	1285 x 194 x 7 mm	1285 x 194 x 7 mm	Détermination de la rectitude des bords (≤ 0,30 mm)	≤ 0,10 mm/m
Unité	Carton: 12 lames / 2,991 m² / 19,64 kg	Carton: 11 lames / 2,742 m² / 18,9 kg	Affleurement superficiel	(moyenne ≤ 0,10 mm) (max. ≤ 0,15 mm)
	Palette: 40 cartons / 119,66 m² / 800 kg	Palette: 40 cartons / 109,69 m² / 771 kg		(moyenne ≤ 0,15 mm) (max. ≤ 0,20 mm)
Garantie selon la stipulation Parador	15 années		Joints entre les éléments assemblés	(moyenne ≤ 0,05 mm) (max. ≤ 0,10 mm)
	5 années			
Indications	- pas de garantie pour une pose collée - entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve		Décalage des lame en largeur	± 2 mm
			Planéité de l'élément	fw, concave ≤ 0,15 % fw, convexe ≤ 0,20 % fl, concave ≤ 0,50 % fl, convexe ≤ 1,00 %



Caractéristiques			Norme	Résultat
	Classe d'usage 23 usage privé intensif		EN 13329	Corridor, cuisine, salon, bureau au domicile
	Classe d'usage 31 usage commercial l'utilisation faible		EN 13329	Hôtels, petit bureau
	Abrasion		EN 13329, annexe E	AC 3 (≥ 2.000 tours Taber)
	Résistance aux chocs (petite boule acier)		EN 17368	≥ 10mm
	Résistance aux chocs (grosse boule acier)		EN 13329, annexe H	≥ 500mm
	Comportement au feu		EN 13501-1	C _{fl} s1
	Résistance au glissement		EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Résistance aux tâches		EN 438-2	groupe 1+2: degré 5 groupe 3: degré 4/5
	Résistance aux brûlures de cigarettes		EN 438-2	degré 4
	Résistance à la lumière		EN ISO 4892-2	Échelle de gris: degré ≥ 4
	Effet d'une chaise à roulettes		EN 425	modèle W, aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur		EN 12664	0,043 m²*K/W
	Effet d'un pied de meuble		EN ISO 16581	modèle 0, aucune modifications visibles
	Résistance suite à charge constante		ISO 24343-1	≤ 0,05mm
	Émissions de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)		EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Résistance connexion		ISO 24334	> 1 kN/m (côté long) > 2 kN/m (côté court)
	Bruit d'impact		ISO 717-2	14 dB (à Akustik Protect 100)
	Changement de dimension		EN 13329, annexe C	≤ 0,9mm
	Taux de gonflement		ISO 24336 (≤ 18 %)	Basic 200: ≤ 15 % Basic 200V: ≤ 13 %
	Résistance de décrochage		EN 13329, annexe D	≥ 1,8 N/mm²
	Résistance aux rayures		EN 438	degré 4
	Effet antidérapant plan incliné		DIN 51130	Texture mate satinée: R10 / Texture bois: R9
	Traitement			Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Changement fait par:	QMB Parador	Nom du fichier:	PA_TDS_Laminat_Basic-200_FR_20211101
Date:	01.01.2014	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et sont toujours mises à jour. Cette version remplace toutes versions précédentes. Ce fichier est valable à partir du:			01.11.2021