

Caractéristiques du produit			
Formats	2200 x 185 x 11,5 mm	2380 x 233 x 11,5 mm	
Couche d'usure	≥ 2,5 mm		
Unité	Paquet:	10 lames 4,07 m ² / 29,30 kg	7 lames 3,882 m ² / 24,000 kg
	Palette:	32 cartons 130,24 m ² / 937,60 kg	36 cartons 139,752 m ² / 860,000 kg
Garantie selon la stipulation Parador		15 ans (usage privé)	
Notes		- entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve	

Caractéristiques		
 EN 14342:2013		
		
		

Tolérances (exigences EN 13489)		
Écart longitudinal admissible (± 0,1 %)		± 0,05 %
Écart transversal admissible (± 0,2 mm)		± 0,1 mm
Équerrage de l'élément (≤ 0,2 %)		≤ 0,05 %
Courbure longitudinale de l'élément (≤ 0,1 %)		≤ 0,05 %
Courbure transversale en largeur (≤ 0,2 %)		≤ 0,08 %
Affleurement superficiel (≤ 0,2 mm)		≤ 0,18 mm
Humidité du bois au moment de la première livraison (5-9%)		6 – 8 %

Classification des caractéristiques du produit			
		Norme	Résultat
	Effet d'une chaise à roulettes	EN 425	Couche protectrice courante recommandée
	Effet d'un pied de meuble	EN 424	aucune modification visible
	Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur.	EN 12664	0,077 m ² *K/W
	Formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Bruit d'impact	ISO 717-2	14 dB (en Akustik-Protect 100)
	Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets) 20 01 38

Classification des caractéristiques de la surface				
		Norme	Résultat	
			Vernis	Huile naturelle
	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV humide)	46 SRT (SRV humide)
			51 SRT (SRV sec)	103 SRT (SRV sec)
	Comportement au feu avec pose flottante	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	Comportement au feu avec encollage total	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	Résistance aux tâches	EN 13442	degré 5	degré 4
	Adhérence/essai de quadrillage	ISO 2409	0	n.n.
	Effet antidérapant plan incliné	DIN 51130	R 9	R 10

Changements fait par:	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Basic_FR_20210201
Date:	01.08.2013	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-telechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.02.2021

Classe libre conformément à la norme EN 13489									
Gamme:	Parquet à frises								
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la lamelle								
Essence:	Érable canadien	Érable sycomore	Hêtre		Chêne			Cerisier européen	Noyer
Désignation botanique/code (EN 1556)	Acer saccharum Marsh. / ACSC	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			Prunus avium L. / PRAV	Juglans nigra L. / JGNG
Abréviation/classe/date (interne)	ER-L-AHC	ER-L-BAH	ER-L-BU		ER-L-EI			ES-L-KIR	ER-L-SWN
	Version 6 2012	Version 6 2012	Version 7 2014		Version 25 2020			Version 4 2012	Version 7 2012
	A2	A4	A2	A4	A2	A4	N4	A4	A4
Classe:	Natur	Rustikal	Natur	Rustikal	Natur	Rustikal	Living	Rustikal	Rustikal
Aubier sain	-	-	-	-	non admissible	admissible	admissible	admissible	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 20 mm	admissible: jusqu'à 15 mm	admissible: jusqu'à 20 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 30 mm
Nœuds occasionnels	non admissible	non admissible	non admissible		admissible: jusqu'à 10 mm	admissible: jusqu'à 20 mm	admissible: jusqu'à 20 mm	non admissible	non admissible
Nœuds (picot)	admissible	admissible	admissible		admissible			admissible	admissible
Masticages	admissible	admissible	admissible		admissible			admissible	admissible
Petites fissures, microfissures	non admissible	non admissible	non admissible		non admissible			non admissible	admissible
Inclusions de sucre Inclusions minérales	admissible: max.150 x 3 mm	-	-		-			-	-
Inclusions d'écorce	non admissible	non admissible	non admissible		non admissible			non admissible	non admissible
Fissures	non admissible	admissible	admissible		non admissible	admissible		-	admissible
Inclinaison des fibres	aucun critère	aucun critère	aucun critère		aucun critère			aucun critère	aucun critère
Noyau sain	admissible	admissible	admissible		-			-	-
Rayons médullaires	admissible	admissible	admissible		admissible			admissible	-
Nuances de couleur	admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: toutes les teintes, trainées vertes	admissible: toutes les teintes, légère bleuissement		admissible: toutes les teintes / légères décolorations	admissible: toutes les teintes / décolorations		admissible: toutes les teintes	admissible: toutes les teintes / légères décolorations
Trainées blanches	-	-	-		non admissible	admissible		-	-
Marques de lattes d'empilage	non admissible	non admissible	non admissible		non admissible			non admissible	non admissible
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	non admissible	non admissible		non admissible			non admissible	non admissible
Parties non visibles									
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol									
Remarque									
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.									

Changements fait par::	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Basic_Anhang_FR_20210201
Date:	01.08.2013	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-lechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.02.2021
			Page 1 de 3

Classe libre conformément à la norme EN 13489		
Gamme:	Lame large	
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure	
Essence:	Chêne	
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Abréviation/classe/date (interne)	ER-LH-EI	ER-LH-EI
	Version 3 2019	Version 10 2019
	N3	N7
Classe:	Classic	Rustikal
Aubier sain	non admissible	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu'à 30 mm	admissible: jusqu'à 80 mm
Nœuds occasionnels	admissible: jusqu'à 25 mm	admissible: jusqu'à 60 mm
Nœuds (picot)	admissible: pattes de chat	
Masticages	admissible	
Petites fissures, microfissures	admissible	
Inclusions de sucre	-	
Inclusions minérales	-	
Inclusions d'écorce	non admissible	admissible
Fissures	admissible	
Inclinaison des fibres	aucun critère	
Noyau sain	admissible	
Rayons médullaires	admissible	
Nuances de couleur	admissible: légère nuances de couleur	admissible: toutes les teintes
Trainées blanches	admissible	
Marques de lattes d'empilage	non admissible	
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	
Parties non visibles		
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol		
Remarque		
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.		

Changements fait par.:	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Basic_Anhang_FR_20210201
Date:	01.08.2013	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-lechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.02.2021
			Page 2 de 3

Classe libre conformément à la norme EN 13489		
Gamme:	Grande lame	
Caractéristiques selon EN 1310	Face supérieure de la couche d'usure	
Essence:	Chêne	
Désignation botanique/code (EN 1556)	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	
Abréviations/classe/date (interne)	ER-LH-EI-N3	ER-LH-EI-N6-N7
	Version 3 2019	Version 10 2019
	N3	N7
Classe:	Classic	Rustikal
Aubier sain	non admissible	admissible
Nœuds (adhérents)	admissible: jusqu' à 30 mm	admissible: jusqu' à 80 mm
Nœuds occasionnels	admissible: jusqu' à 25 mm	admissible: jusqu' à 60 mm
Nœuds (picot)	admissible: pattes de chat	
Masticages	admissible	
Petites fissures, microfissures	admissible	
Inclusions de sucre Inclusions minérales	-	
Inclusions d'écorce	non admissible	admissible
Fissures	admissible	
Inclinaison des fibres	aucun critère	
Noyau sain	admissible	
Rayons médullaires	admissible	
Nuances de couleur	admissible: légères nuances de couleur / légères décolorations	admissible: toutes les teintes
Trainées blanches	-	
Marques de lattes d'empilage	non admissible	
Infestations parasitaires (EN 1311)	non admissible	
Parties non visibles		
Toutes les caractéristiques de toute taille ou de quantité admissible aussi longtemps qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou la durabilité du sol		
Remarque		
Pas plus de 3 % des lamelles doivent tomber dans la classe inférieure. Le bois est un produit naturel vivant présentant des nuances de couleur et de texture. Les échantillons, prospectus et photos ont un caractère indicatif et non engageant. De même, l'action des rayons solaires influence la décoloration naturelle de la teinte de l'essence. Ainsi, au moment de sa livraison, le produit peut présenter des différences visibles par rapport à son échantillon.		

Changements fait par::	QMB	Nom fichier:	PA_TDS_Parkett_Basic_Anhang_FR_20210201
Date:	01.08.2013	Actualisation:	www.parador.fr/service/catalogues-lechargements/fiches-techniques
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement. Cette version remplace les précédentes et est valable à partir du:			01.02.2021
			Page 3 de 3